



SURFACOTE MN 2

Manganphosphatierung



SURFACOTE MN 2, 500fache Vergrößerung



SURFACOTE MN 2, 1000fache Vergrößerung

Schichtaufbau

Feinkristallin

Anthrazit bis schwarze Schichten

Schichtgewicht 10 – 40 g/m²

Anwendung

Stahloberflächen

Verbessert die Einlaufeigenschaften von Zahnrädern, Kolbenringen u. ä.

Tauchverfahren

IMDS-ID-Nr. 7031907

Zusätze zum Phosphatierbad

SURFACOTE MN 2 (dient sowohl als Ansatz- als auch Ergänzungskonzentrat)

Vortauchung

Zwei mögliche Aktivierungen:

- a) SURFACOTE Pre MN für grobe Manganphosphatschichten
- b) SURFACOTE Aktivator MN, Teil 1 in Kombination mit SURFACOTE Aktivator MN, Teil 2 für feinkristalline Phosphatschichten

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser kompetenter Außendienst zur Verfügung.